

分析・試験結果報告書

20**/**/**

〇〇〇〇株式会社

御中

試験受付日 : 20**/**/**
受付番号 : TK-+++++

株式会社モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

- 分析内容
油剤の分析
- 試料詳細
以下試験結果に記載
- 試験結果

試験項目	測定結果	管理基準※	代表性状	単位	試験方法
需要家名	-				
船名	-				
油種名	-				
採取日	-				
採取場所	-				
使用機関	-				
使用時間 (h-m)	-				
動粘度 (40℃)	94.49	-10~ +30%	95.0	mm ² /s	JIS K 2283
水分 (KF気化法)	0.07	0.3以下	-	質量%	JIS K 2275
塩基価 (過塩素酸法)	13.2	新油比 50%以上	20.0	mgKOH/g	JIS K 2501
引火点 (COC)	250	180以上 (PM)	250	℃	JIS K 2265-4
引火点 (PM)	200以上	180以上 (PM)	250 (COC)	℃	JIS K 2265-3
ペンタン不溶解分 (A法)	0.02	1.5以下	-	質量%	JPI-5S-18-80
元素分析 鉄(Fe)	5	-	-	質量ppm	ICP-AES (有機溶媒法)

※ 一般的な管理基準の参考として記載 (管理基準は機械メーカーの指示を優先してください)

以上