

# 分析・試験結果報告書

2018/\*/\*

株式会社 御中

試験受付日 : 2018/\*/\*  
受付番号 : TK-18\*\*\*\*

## モレスコテクノ

〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目5-3  
TEL (078)303-9018 FAX (078)303-9025

責任者

ご依頼のありました分析・試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

### 1. 分析内容 油剤の分析

2. 試料詳細  
油種名 :  
採取年月日 : 2018/\*/\*  
走行距離 :  
車種 : -  
アワメーター : 149Hr

### 3. 試験結果

試験項目	測定結果	管理基準	代表性状	単位	試験方法
動粘度 (40 )	84.00		84.2	mm <sup>2</sup> /s	JIS K 2283
動粘度 (100 )	10.50		10.3	mm <sup>2</sup> /s	JIS K 2283
水分 (KF気化法)	0.08		-	質量%	JIS K 2275
酸価	2.42		1.4	mgKOH/g	JIS K 2501
塩基価 (塩酸法)	10.0		8.7	mgKOH/g	JIS K 2501
引火点 (COC)	204		240 (COC)		JIS K 2265-3
ペンタン不溶解分 (A法)	0.42		-	質量%	JPI-5S-18-80
ペンタン不溶解分 (B法)	0.39		-	質量%	JPI-5S-18-80
燃料希釈 (軽油)	1.0		-	%	JPI-5S-23-2011
元素分析					
アルミニウム(Al)	<5	-	-	質量ppm	ICP-AES (有機溶媒法)
クロム(Cr)	<1	-	-		
銅(Cu)	<1	-	-		
鉄(Fe)	<1	-	-		
鉛(Pb)	<5	-	-		
ケイ素(Si)	<1	-	-		

以上